



Prozessbeschreibung Beschichtung von Holzläden

Einleitung

Die Holzläden werden mit ACRYL Farbe (auf Wasser Basis, Lösungsmittelfrei) deckend beschichtet. Der Prozess ist ein standardisiertes langjährig erprobtes Verfahren, dass in enger Zusammenarbeit mit der Karl Bubenhofer AG (KABE Farben) entwickelt und kontinuierlich verbessert wurde.

Grundbedingung:

Die Holzfeuchtigkeit beträgt 10% +/- 2%

Prozess:

- tauchgrundieren mit **Solocryl Spezialprimer Isobloc**
- 1. Zwischenschliff (nur fein zur Oberflächenglättung)
- Fugen und Anschlüsse schliessen mit **Arteko** Fugenmaterial
- Hirnholzbehandlung mit **RE-SW-910 Hirnholzschutz** farblos
- 1x spritzlackieren mit **Solocryl Topcoat Seidenglanz**
- 2. Zwischenschliff
- fertiglackieren mit **Solocryl Topcoat Seidenglanz**
- Aufhängevorrichtung entfernen, Löcher mit Dorn schliessen und verspachteln **Artekospachtel**

Produkte:

Solocryl Spezialprimer Isobloc (Merkblatt 2550)

Solocryl Topcoat (Merkblatt 2458)

Renovation von Fensterläden beschichtet mit ACRYL Farbe



ACRYL-Farbe (wasserlöslich) kann nicht chemisch abgelaugt, sondern muss abgeschliffen werden.